

产品特性产品			简要描述	Tg (DSC, °C)	Td1 (5% wtLoss, °C)	Td2 (5% wtLoss, °C)	T260 (min)	T288 (min)	Z-CTE (50 ~260°C)	Anti -CAF	Q1000	无铅兼容
编码	产品分类	板材										
无铅兼容FR-4(主推)	S1141KF	S0401KF	标准型耐CAF板	140	365	350	60	15	3.50%	●	○	●
	S1000	S1000B	低CTE中Tg板	155	350	335	60	10	3.00%	●	●	●
	S1170	S0701	耐CAF高Tg板	170	350	335	60	10	3.30%	●	●	●
	S1000-2	S1000-2B	低CTE高Tg板	170	350	335	60	10	2.90%	●	●	●
	S1155	S0155	无卤普通Tg板	135	385	370	60	10	3.40%	●	○	●
	S1165	S0165	无卤高Tg板	170	375	360	60	60	3.20%	●	●	●
	普通FR-4	S1130	S0101	标准型FR-4	135	325	310	12	—	—	△	△
S1130N		S0101N	自然色UV板	135	325	310	12	—	—	△	△	△
S1130NK		S0101NK	自然色UV耐CAF板	130	366	350	60	15	4.00%	●	○	○
S1141		S0401	标准型UV板	140	325	310	15	2	4.50%	△	△	△
S1141150		S0401150	普通中Tg板	150	325	310	15	2	—	△	△	△
S1141170		S0401170	普通高Tg板	170	315	300	15	2	3.50%	△	●	△
S1440		S0440	普通低CTE板	140	330	315	15	2	3.50%	△	○	△
S1165-2		S0165-2	无卤中Tg板	150	385	370	60	60	3.60%	○	○	○
特种FR-4	S1601	S0601	CTI 400高CTI板	135	325	310	20	—	—	△	△	△
	S1600	--	CTI 600高CTI板	135	325	310	20	—	—	△	△	△
	S1139	S0501	标准低Dk板	145	335	320	30	10	—	●	○	●
	S1860	S1860B	低Dk高Tg板	210	350	335	60	15	3.20%	○	○	●
RCC	S6018	--	标准型RCC	150	325	310	—	—	—	△	△	○
	S6015	--	无卤型RCC	145	340	325	—	—	—	△	△	○
新品	S1180	S1180B	高Tg高性能板	180	365	350	60	20	3.10%	●	●	●

备注: (1) 表中符号代表意义: ● 优秀/适合; ○ 良好/较适合; △ 一般/不推荐

(2) Td1 (热分解温度) 的测试条件: 升温速率20°C/min、N<sub>2</sub>气氛。

(3) Td2 (热分解温度) 的测试条件: 升温速率10°C/min、N<sub>2</sub>气氛。

联汇芯始终坚持“诚信为本, 质量第一”, 的原则。建立长期, 稳定的合作伙伴关系, 是我们永恒的目标。

如您需要技术支持或报价服务, 请联系 Email: LHXPCB888@126.com Tel:13528895508 Web:www.lianhuixin.com